

MATERIAL	USO PRINCIPAL	CLAVE
ROCA NATURAL IGNEA TIPO VOLCÁNICA COLOR GRIS OSCURO (NEGRO) DE PORO CERRADO	PROTECCION DE AREAS DE BANQUETA / VIALIDAD	EJEREC41, 42, 43

CONCEPTO DE OBRA

PROTECCION PEATONAL **EJE BOLLARDO** MODELO _____ (CILINDRICO O OCHAVADO) ELABORADO DE ROCA DE RECINTO LAMINADO MARCA EJE CON MEDIDAS EN CENTIMETROS DE _____ (15 A 30) POR LADO Y _____ (60 A 100) DE ALTURA COLOR NEGRO DE PORO CERRADO CARA LISA (SIN MARCAS SENSIBLES AL TACTO DE DISCO DE CORTE). LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ EMPOTRANDO 20 % DE LA ALTURA TOTAL EN EL CUERPO DEL PAVIMENTO ADHIRIENDOLO CON EJE PEGA PIEDRA AGREGANDO A LA MEZCLA 1 LITRO POR BULTO DE 20 GK DE ADHESIVO EJE POLIMER CRETE. PARA PROTEGER DE MANCHAS Y HUMEDAD APLICAR 2 MANOS DE IMPREGNANTE JOBEN XXI PARA PROTEGER Y DAR UN ACABADO HUMEDO O SILICON JOBEN IX PARA DAR UN ACABADO INVISIBLE. INCLUYE SUMINISTRO, ADHESIVO, INSTALACIÓN, LIMPIEZA DE OBRA, SELLADOR Y APLICACIÓN DEL SELLADOR, CORTES CON CORTADORA, LIMPIEZA FINAL.



CORTE A DISCO




ALTURA DISTINTA DESDE 40 A 100 CM.



LARGOS DISTINTOS DE 15 HASTA 30 CM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<p>DIMENSIONES EN CM.</p> <p>ANCHO de 15 a 30 cm por lado o de diámetro</p> <p>ALTO de 60 a 100 cm.</p>	<p>EMPAQUE</p> <p>A granel</p>
<p>forma ochavada o cilíndrica</p> <p>ACABADO (TEXTURA)</p> <p>El recinto es una piedra que presenta una porosidad continua y es esta particularidad es lo que lo define. Acabado Natural, de poro cerrado con algo de macroporosidad.</p> 	<p>USOS RECOMENDADOS</p> <p>PROTECCION PARA AREAS PEATONALES DE VEHICULARES</p> <p>MANTENIMIENTO</p> <p>Si se desea proteger de la intemperización y la absorción de manchas es recomendable aplicar en muros: un sellador hidrofugante con acabado invisible marca JOBEN TIPO SILICON IX, para pisos con acabado húmedo (obscurece) tipo Impregnante JOBEN XXI. Utilizar Desincrustante JOBEN IV para realizar una limpieza final de obra previo al sellado.</p>
<p>El plano natural o cara de la piedra es el que da el corte del disco por lo que puede tener ligeras marcas del corte</p> <p>COLOR</p> <p>GRIS OSCURO, COMERCIALMENTE LLAMADO NEGRO</p>	<p>OBSERVACIONES</p> <p>No utilizar ácido muriático (clorhídrico) para limpiarlo.</p>

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Densidad (Peso volumétrico)	2200 kg/m3 kg/m3 aprox.
Peso por metro cuadrado en 2 cm de espesor	40 kg.
Coefficiente de absorción	>5 Y < 10 %

ESPECIFICACIÓN DE COLOCACIÓN

La instalación se realiza empotrando una sección de la pieza en el pavimento. Esta sección se recomienda que sea de al menos el 20 % de la altura total del elemento, de tal forma que si se requiere que tenga de luz 60 cm sobre el nivel del piso terminado deberá empotrarse 12 cm en el cuerpo del pavimento. Para Adherir el elemento deberá utilizarse un adhesivo apropiado EJE PEGA PIEDRA reforzado con EJE POLIMER CRETE a razón de 1 litro por bulto de 20 kg de EJE PEGA PIEDRA. La limpieza se realizará al momento de la instalación debiendo lavar con agua simple cualquier mancha de adhesivo y tallando con cepillo de plástico hasta retirar todo resto de polvo y morteros. Una vez seco se podrá aplicar el sellador para proteger de manchas y realizar el color. Aplicar con brocha o cepillo directo el sellador IMPREGNANTE JOBEN XXI a 2 manos.

