







MATERIAL		USO PRINCIPAL	CLAVE
EJE ROCA IRREGULAR DE BASALTO		RECUBRIMIENTO PARA PISOS USO PEATONAL	
CONCEPTO DE OBRA			
ROCA IRREGULAR DE BASALTO ESPESOR DE 3 CM Y TAMAÑO DE 30 A 40 CM. COLOR NEGRO (gris oscuro). LA INSTALACIÓN SE HARÁ SOBRE BASE DE TEPETATE O MATERIAL SIMILAR COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y ASENTADA CON MORTERO HECHO EN SITIO DE ARENA CEMENTO PROPORCIÓN 1 A 4 CON JUNTAS RELLENADAS CON EL MISMO MORTERO. INCLUYE SUMINISTRO DE LA ROCA, MORTERO, INSTALACIÓN, LIMPIEZA DE OBRA, SELLADOR Y APLICACIÓN DEL SELLADOR, CORTES CON CORTADORA, LIMPIEZA FINAL.			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>CORTE A DISCO PARA LOGRAR PLANICIDAD</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ESPESOR DE 3 cm. +- .5 cm.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FORMA IRREGULAR</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>MEDIDA DE 30 A 40 CM de largo (medida diagonalmente)</p> </div> </div>			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES EN CM.		EMPAQUE	
Medida	desde 30 hasta 40 cm. medida diagonal	A granel en camión tipo volteo con 120 m2 por viaje de 6 m3	
Espesor	Fijo de 3 cm. +- .5 cm.		
		USOS RECOMENDADOS	
		Areas de tránsito peatonal. Banquetas, atrios, plazas, andadores	
ACABADO (TEXTURA)		MANTENIMIENTO	
Natural es rugoso puede presentar macroporosidad.		No requiere	
Presenta marcas circulares en la cara del corte de disco			
COLOR		OBSERVACIONES	
Gris oscuro con marcas naturales de color ocre		No utilizar ácido muriático (clorhídrico) para limpiarlo.	
		Se debe considerar un 3 % de merma por concepto de ajustes y cortes.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS			
Densidad (Peso volumétrico)	2100 kg/m3 aprox.	NOTA SOBRE RENDIMIENTO: Esta laja se vende por m2 calculando una junta de 1 a 4 cm. En caso de reducir la junta entre las piedras requerirá adquirir mas material para completar el m2, pudiéndose llevar hasta 100 % mas cuando la instalación sea a hueso (por los desperdicios y recortes necesarios para su colocación).	
Peso por metro cuadrado	130 kg.		
Coefficiente de absorción	>5 Y < 10 %		
ESPECIFICACIÓN DE COLOCACIÓN			
La instalación para pavimentación vehicular se realizará sobre una base compactada al 95 % proctor, se utilizará una mezcla de 2 a 4 cm cemento arena en proporción 1 a 4 para asentar las lajas dejando espacios de 1 a 4 cm como juntas. Una vez seco el mortero que permita caminar sobre la piedra se procederá al relleno de las juntas o boquillas que serán rellenas con el mismo mortero cemento - arena proporción 1 a 4 vaciandolo hasta la superficie. Se cuidará especialmente la limpieza que deberá realizarse durante el primer fraguado del mortero, manteniendo limpia la superficie en todo momento. La limpieza final de obra se realizará con desincrustante EJE X4 siguiendo las instrucciones del fabricante con rendimiento de 10 m2 por litro.			
EJE RECUBRIMIENTOS			
ALMACEN EJE OCOYOACAC Carr. México Toluca Km 44.65 Col. Juárez, 52740 Ocoyoacac Estado de México móvil 04455 1048 1770 fijo 0172 8285 7450 y 53 móvil 04455 2855 8727		www.eje.mx juanantonio.benitez@eje.mx	